

HBC 11-21T



HBC 11-21T, bidon 10l este un lichid gri (gri pal), cu curgere ușoară, care facilitează priză și întărirea șapelor de ciment, oferind contracții și solicitări reduse. Aditivul oferă proprietăți excelente de prelucrare, performanțe ridicate la instalare și o garanție de a ajunge la rezistență și starea (umiditatea) pentru placare/acoperire după 11 până la 21 de zile, funcție de dozaj.

Potrivit pentru sapă de ciment cu priză și uscare accelerată pentru toate aplicațiile de șapă, inclusiv șapă de egalizare, șapă pe strat de separare, șapă pe strat izolator (șapă flotantă) și șapă încălzită. Poate fi utilizată pentru reparații și completări de șapă, atât la interior, cât și la exterior. Sapă poate fi circulabilă și încărcată mai rapid decât șapă cu priză standard.

Caracteristici:

- Curgere și pompabilitate excelente.
- Tensiune redusă, chiar și în straturi groase.
- Rezistență mare la încovoiere.
- Accelerează uscarea în mare măsură independent de temperatură și umiditate.
- Contracție SW1 (<0,2 mm/m).
- Nu necesită reumezirea.
- Sapa accesibilă după 24 de ore.
- Rezistent după 48 de ore.
- Gata de placare/acoperire după 21 de zile.
- Acoperire țeavă încălzire prin pardoseală de la 40 mm posibilă cu sarcini superficiale de până la 4 kN/m².
- Potrivit pentru sape autonivelante cu o grosime de 25 mm.
- Începerea încălzirii funcționale (protocol de încălzire) este posibilă după doar 24 de ore.
- Poate fi nivelată excelent până la 75 kg de ciment și, prin urmare, netezită mai bine.
- Încălzirea prin pardoseală se poate folosi deja cu o temperatură pe tur de 20°C atunci când este instalată șapa.
- Accelerează uscarea în mare măsură independent de temperatură și umiditate.
- Potrivit pentru placări cu: parchet de lemn, linoleum, mochetă, pvc, plăci ceramice, terrazzo, piatră naturală..

Dozaj recomandat pentru 1 rezervor pompă sapă 230 litri, grosime sapă între 45-65mm, uscare complete între 11-14 zile: 400 ml aditiv HBC 11-21T + 13-16 litri apă + 50-75kg ciment + 1600-1700 kg nisip/pietriș granulație 0-8mm.

Dozaj amestec sapa traditionala			
Grosime sapa	Timp uscare	Cantitate aditiv	Cantitate ciment
45-65mm	11-13 zile	500ml	50kg
	14-16 zile	400ml	
	17-21 zile	300ml	
70 – 100 m	11-13 zile	600ml	50kg
	14-16 zile	500ml	
	17-21 zile	400ml	
Dozaj sape speciale			
20mm	Sapa pentru pavaje	600ml	50kg
35-40mm	Sape de separare sau izolante	500ml	
45-100mm	Sape cu incalzire	600ml	62.5-75kg

*Aceleste specificații se referă la o înălțime de șapă de maxim 50 mm pentru sape neîncălzite și maximum 65 mm pentru sape încălzite. Pentru straturi de șapă mai groase, dozajul trebuie crescut cu 100 ml până la 400 ml de amestec standard pentru șapă = 1.720 m³



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

