

HBC 4-28T



Caracteristici:

Atingerea unor rezistențe mari la încovoiere și tracțiune.

- Scurtarea timpului de priză.
- Con tracție redusă.
- Reduce încovoierea.
- Accesibilitate timpurie: accesibil după 24 de ore, rezistent după 48 de ore.
- Acoperire țevă încălzire prin pardoseală de la 35 mm posibilă cu sarcini superficiale de până la 4 kN/m².
- Potrivit și pentru sape fluide cu o grosime de la 20 mm.
- Începerea încălzirii funcționale (protocol de încălzire) este posibilă după doar 18 ore.
- Sapă poate fi nivelată excelent, chiar cu rețete de 75 kg de ciment și prin urmare, finisată mult mai ușor.
- Încălzirea prin pardoseală se poate funcționa deja cu o temperatură pe tur de 20°C, atunci când sapă este instalată
- Accelerează uscarea în mare măsură independent de temperatură și umiditate.

HBC 4-28T, bidon 10l este un lichid gri (gri pal), cu o curgere ușoară, care întărește și face șapele de ciment cu contracție redusă și solicitări reduse, indiferent dacă este aplicat peste un strat de izolație sau un strat de separare, sau că sapă încălzită. HBC 428T oferă proprietăți excelente de aplicare, performanțe ridicate la instalare și o garanție* de atingere a rezistenței și finisajului necesare după 4 până la 28 de zile.

Potrivit pentru toate aplicațiile de sape de ciment, inclusiv sapă fluidă, autonivelanta, sapă pe strat izolator, sapă flotantă și sapă încălzită. Poate fi utilizată pentru reparații și completări de sapă, atât la interior, cât și la exterior. Înclinați întotdeauna o fereastră înainte de a începe lucrul în funcție de tipul de accelerare, geamurile suplimentare pot fi înclinate permanent după cel mult 18-24 de ore. Cu toate acestea, trebuie evitate curenții de aer. Schimbul de umiditate este asigurat imediat după începerea lucrărilor, reducând astfel infestarea cu mușegai și ciuperci

Dozaj recomandat pentru 1 rezervor pompă sapă 230 litri, grosimi 45-65mm și uscare complete în 12-14 zile: 150 ml aditiv HBC 4-28 + 13-16 litri apă + 50-75kg ciment + 1.600-1.700kg nisip/pietriș

Grosime sapă	Timp uscare	Cantitate aditiv	Cantitate ciment
45-65mm	4-7 zile	250ml	50kg
	12-14 zile	150ml	
	21-24 zile	100ml	
	15-28 zile	90ml	
70 – 100 m	4-7 zile	300ml	50kg
	12-14 zile	200ml	
	21-24 zile	150ml	
	15-28 zile	140ml	



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro