

HBC 4-7T POWER



HBC 4-7T POWER, bidon 10L este un lichid gri (gri pal), cu o curgere ușoară, care promovează priză și întărirea șapelor de ciment cu contracție redusă și solicitări reduse, indiferent dacă se aplică peste un strat de izolație sau un strat de separare, sau că șapă cu încălzire.

Potrivit pentru sape pe bază de ciment, pentru producerea de substraturi compozite, glisante sau flotante pentru sape de uzură sau sape fluide. Înclinați întotdeauna o fereastră înainte de a începe lucrul. În funcție de timpul de uscare, geamurile pot fi înclinate permanent după cel mult 18-24 de ore. Cu toate acestea, trebuie evitați curenții de aer. Gata cu ventilația enervantă de trei ori pe zi din partea maistrului sau a proprietarului clădirii. Folosește timpul economisit pentru alte lucruri.

Dozaj recomandat pentru 1 rezervor pompă șapă 230 litri și grosimi de șapă între 25-75mm: 1.000 ml aditiv HBC 4-7T POWER + 13-16 litri apă + 50-75kg ciment + 1.600-1.700kg nisip/pietriș.

Caracteristici:

- Atingerea unor rezistențe mari la încovoiere și tracțiune
- Scurtarea timpului de priză
- Contracție redusă
- Reduce încovoierea
- Accesibilitate timpurie: accesibil după 24 de ore, rezistent după 48 de ore
- Acoperire țevă încălzire prin pardoseală de la 35 mm posibilă cu sarcini superficiale de până la 4 kN/m²
- Potrivit și pentru sape fluide cu o grosime de la 20 mm
- Începerea încălzirii funcționale (protocol de încălzire) este posibilă după doar 24 de ore
- Șapă poate fi nivelată excelent, chiar cu rețete de 75 kg de ciment și prin urmare, finisată mult mai ușor
- Încălzirea prin pardoseală poate funcționa deja cu o temperatură pe tur de 20°C atunci când este instalată șapă
- Accelerează uscarea în mare măsură independent de temperatură și umiditate



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro